

СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Зареєстрований у реєстрі ОС
ТОВ «НДК «САН-СТАНДАРТ»

“13” листопада 2023 р.

№ 80135.СУЯ.015-23

Дійсний до “12” листопада 2026 р.

Періодичність
аудиту:

12 місяців



80135
Сертифікація
систем менеджменту

ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТОСОВНО

*виробництва тари з пластмас, пестицидів та іншої агрохімічної продукції,
оптової і роздрібної торгівлі (коди КВЕД - 22.22, 20.20, 46.90, 47.19),
напрямки галузі економіки 12, 14, 29*

назва продукції (послуги) вид, марка, код ДКПП, код КВЕД

яке здійснює

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВ ХІМПРОМ»

назва підприємства-виробника,

**юридична адреса та адреса виробництва: Україна, 62495, Харківська область,
Харківський район, селище Васищеве, вулиця Промислова, 22, код ЄДРПОУ 33120146**

адреса, код ЄДРПОУ

відповідає вимогам

**ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги»
(EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)**

позначення стандарту на систему управління

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом технічного нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою.

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ

Органом з сертифікації систем управління

назва органу з сертифікації, що видав сертифікат,

**Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна компанія «САН-СТАНДАРТ»,
Україна, 04050, місто Київ, вулиця Глибочицька, 32Б, офіс 147 (атестат про акредитацію НААУ
№ 80135 від 07.11.2023)**

його адреса, номер атестату про акредитацію

на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління якістю.

Керівник органу з сертифікації
систем управління

М.П.

підпис

Ірина ПІНЧУК

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити за телефоном (044) 228-84-29



СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Зареєстрований у реєстрі ОС
ТОВ «НДК «САН-СТАНДАРТ»

“ 24 “ липня 2024 р.

№ 80135.СКБХП.014-24

Дійсний до “ 23 “ липня 2027 р.

Періодичність
аудиту: 12 місяців



80135
Сертифікація
систем менеджменту

ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО СИСТЕМА КЕРУВАННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ СТОСОВНО

*виробництва тари з пластмас призначеної для контакту з харчовою продукцією,
оптової і роздрібної торгівлі (коди КВЕД - 22.22, 46.90, 47.19),
категорії харчового ланцюга: F, I, підкатегорія FI*

назва продукції (послуги) вид, марка, код ДКПП, код КВЕД

яке здійснює **Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВ ХІМПРОМ»**

назва підприємства-виробника,

*юридична адреса та адреса виробництва: Україна, 62495, Харківська область,
Харківський район, селище Васищеве, вулиця Промислова, 22, код ЄДРПОУ 33120146*

адреса, код ЄДРПОУ

відповідає вимогам **ДСТУ ISO 22000:2019 «Системи керування безпечністю харчових
продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі»
(ISO 22000:2018, IDT)**

позначення стандарту на систему управління

Контроль відповідності сертифікованої системи керування безпечністю харчових продуктів вимогам
зазначеного стандарту здійснюється шляхом технічного нагляду, періодичність і процедури якого
регламентуються програмою.

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ

Органом з сертифікації систем управління

назва органу з сертифікації, що видав сертифікат,

*Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна компанія «САН-СТАНДАРТ»,
Україна, 04050, місто Київ, вулиця Глибочицька, 32Б, офіс 147 (атестат про акредитацію НААУ
№ 80135 від 07.11.2023)*

його адреса, номер атестату про акредитацію

на підставі результатів перевірки та оцінки системи керування безпечністю харчових продуктів.

Керівник органу з сертифікації
систем управління

М.П.

Ірина Пінчук

підпис

Ірина ПІНЧУК

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити за телефоном (044) 228-84-29


УКРАЇНА

ПІ «НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ «ЕТАЛОН»

Акредитований Національним агенством з акредитації України на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ № 20846 дієсний до 09 березня 2025 року

м. Хмельницький, проспект Миру, 63, тел./факс (0382) 78-90-78, E-mail: etalon125@ukr.net



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

директор ПП НЦЛД «Еталон»

Кравцов О.М.

27.08.2024 р.

ПРОТОКОЛ № 3397

випробувань

від 27 серпня 2024 р.

20846

Випробування

Замовник, адреса, тел./факс: ТОВ "ХАРКІВ ХІМПРОМ", Харківська обл., Харківський р-н, смт. Васищево, вул. Промислова, будинок 22

Назва продукції: Каністри об'ємом 0,5 л, 1 л, 2 л, 3 л, 4 л, 5 л, 10 л, 20 л.

Дата виготовлення: інформація не надавалася

Возмір партії: інформація не надавалася

Акт відбору: № 1 від 05.08.2024 р. (Комісія у складі: нач. виробництва, Литвинів С.В.; інженер-технолог, Колісник Т.В.; контролер якості, Гребінюк Е.В.).

Опис та стан зразка: дефекти не виявлені, зразок отримано в належному стані

ТОВ "ХАРКІВ ХІМПРОМ", Харківська обл., Харківський р-н, смт. Васищево, вул. Промислова, будинок 22

Підприємство-виробник: Промислова, будинок 22

Дата одержання зразків для випробувань 13.08.2024 р.

Термін проведення випробувань: 13.08.2024 р. - 26.08.2024 р.

Мета випробувань: перевірка зразка на відповідність: Регламенту (ЄС) 10/2011 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ про пластикові матеріали і вироби, що призначені для контакту з продуктами харчування та Регламенту (ЄС) 1935/2004 про матеріали і вироби, призначених для контакту з харчовими продуктами, скасовує Директиви 80/590 / ЕЕС і 89/109 / ЕЕС

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ:

№ п/п	Назва показників, одиниці вимірювань	Результати випробувань	Вимоги НД	НД на методи випробувань	Похибка або невизначеність
1	2	3	4	5	6
Органолептичні (сенсорні) показники (М1)					
1	Запах модельного середовища, бали	0	не регламентовано	МБВ 103-028-19	н.в.
2	Присмак модельного середовища, бали	0	не регламентовано	МБВ 103-028-19	н.в.
Показники безпеки					
3	Загальний рівень міграції (10% розчин етилового спирту) (М2), мг/дм2	0,5	не більше 10,0	EN 1186-1:2002, МБВ 103-028-19	0,08**
4	Загальний рівень міграції (3 % розчин оцтової кислоти) (М3), мг/дм2	0,5	не більше 10,0	EN 1186-1:2002, МБВ 103-028-19	0,03**
5	Загальний рівень міграції (в рослинній олії) (М4), мг/дм2	0,3	не більше 10,0	EN 1186-1:2002, МБВ 103-028-19	0,03**
Рідке модельне середовище (М3)					
6	Барій, мг/кг	<0,1*	не більше 1,0	МБВ 501-159-19	н.в.
7	Цинк, мг/кг	<0,002*	не більше 5	ДСТУ ISO 15586:2012, МБВ 103-028-19	н.в.
8	Кобальт, мг/кг	<0,001*	не більше 0,05	ДСТУ ISO 15586:2012, МБВ 103-028-19	н.в.
9	Літій, мг/кг	<0,1*	не більше 0,6	ДСТУ ISO 15586:2012, МБВ 103-028-19	н.в.
10	Марганець, мг/кг	<0,002*	не більше 0,6	ДСТУ ISO 15586:2012, МБВ 103-028-19	н.в.

ДКПП 25.22.14

22.22.14-70

УКНД 55.100

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ХАРЬКОВ
ХИМПРОМ»


А.И. Тимофеев
« 10 » 12 2019 г.



Изменение №4:2019

к ТУ У 25.2-33120146-001:2005

ТАРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

Технические условия


Вводятся в действие 16.12.2019г



РАЗРАБОТАНО

Главный технолог ООО

«ХАРЬКОВ ХИМПРОМ»


С.В.Галкин

« 18 » 11 2019 г.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Державне підприємство

«Харківський регіональний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»

ДП «Харківстандартиметрологія»

Ідентифікаційний код 04725908

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

16 12 2019 р.

Внесено до книги обліку зл №

100/410071/04

11	Мідь, мг/кг	<0,004*	не більше 5	ДСТУ ISO 15586:2012, МВВ 103-028-19	н.в.
12	Нікель, мг/кг	<0,002*	не більше 0,02	ДСТУ ISO 15586:2012, МВВ 103-028-19	н.в.
13	Залізо, мг/кг	<0,004*	не більше 48	ДСТУ ISO 15586:2012, МВВ 103-028-19	н.в.
14	Алюміній, мг/кг	<0,02*	не більше 1,0	ГОСТ 18165-2014, метод Б, МВВ 103-028-19	н.в.
15	Кадмій, мг/кг	<0,001*	не допускається (не більше 0,002)	ДСТУ ISO 15586:2012, МВВ 103-028-19	н.в.
16	Хром, мг/кг	<0,001*	не допускається	ДСТУ ISO 15586:2012, МВВ 103-028-19	н.в.
17	Свинць, мг/кг	<0,01*	не допускається	ДСТУ ISO 15586:2012, МВВ 103-028-19	н.в.
18	Мнш'як, мг/кг	<0,01*	не допускається	ДСТУ ISO 15586:2012, МВВ 103-028-19	н.в.

* - нижня межа визначення методу

** - невизначеність розрахована згідно ПСУ 7.6-01

^ - позначення степеню

н.в. - не визначалась

Примітка:

Показники: "Кобальт", "Марганець", "Алюміній", "Літій" - виконано поза сферою акредитації

Додаткові дані про проведення випробувань:

Модельне середовище (М1) - вода дистильована, співвідношення площі зразка (см2) до об'єму модельного середовища (см3) 1:1, період експозиції - 10 діб. Умови навколишнього середовища: температура, град. Цельсія 21,4-23,0, відносна вологість, % не більше 75,0, атмосферний тиск, кПа 97,4-98,1.

Модельне середовище (М2) - 10 % розчин етилового спирту, співвідношення площі зразка (см2) до об'єму модельного середовища (см3) 1:1, період експозиції - 10 днів при 40

град. Цельсія. Умови навколишнього середовища: температура, град. Цельсія 21,4 - 23,0, відносна вологість, % не більше 75,0, атмосферний тиск, кПа 97,4 - 98,1.

Модельне середовище (М3) - 3 % розчин оцтової кислоти, співвідношення площі зразка (см2) до об'єму модельного середовища (см3) 1:1, період експозиції - 10 днів при 40 град.

Цельсія. Умови навколишнього середовища: температура, град. Цельсія 21,4 - 23,0, відносна вологість, % не більше 75,0, атмосферний тиск, кПа 97,4 - 98,1.

Модельне середовище (М4) - рослинна олія, співвідношення площі зразка (см2) до об'єму модельного середовища (см3) 1:1, період експозиції - 10 днів при 40 град. Цельсія. Умови навколишнього середовища: температура, град. Цельсія 21,4 - 23,0, відносна вологість, % не більше 75,0, атмосферний тиск, кПа 97,4 - 98,1.

Висновок: Доставлений зразок відповідає вимогам Регламенту (ЄС) 10/2011 та Регламенту (ЄС) 1935/2004 за визначеними показниками

Прізвище осіб, які проводили випробування:

Біла О.І.
Доротюк С.А.



Вараниця І.М.
Шуляк А.С.

